

前　　言

本标准是对 GB/T 6987.1~6987.21—1986、GB/T 6987.22~6987.23—1987、GB/T 6987.24—1988 的修订，本次修订主要有以下变化：

- 修订前共测定 18 个元素，有 24 个分析方法，修订后共测定 22 个元素，有 32 个分析方法；
- 新增加了镉、锂、硼、锶四种元素的分析方法，分别是 GB/T 6987.25、GB/T 6987.26、GB/T 6987.27、GB/T 6987.28；
- 新制定了铜、铬、钛、稀土元素的分析方法，分别是 GB/T 6987.29、GB/T 6987.30、GB/T 6987.31、GB/T 6987.32；
- 为适应实际情况，GB/T 6987.5、GB/T 6987.9、GB/T 6987.10、GB/T 6987.11、GB/T 6987.12、GB/T 6987.13、GB/T 6987.19、GB/T 6987.20、GB/T 6987.22、GB/T 6987.23、GB/T 6987.24 等 11 个分析方法扩大了元素的分析范围；
- 其余 13 个分析方法经编辑性整理后予以重新确认。

本标准中有 17 个分析方法非等效采用国际标准，具体采用情况见表 1。

表 1

序号	分标准编号	分标准名称	采用国际标准
1	GB/T 6987.1	电解重量法测定铜量	ISO 796:1973
2	GB/T 6987.2	草酰二酰肼分光光度法测定铜量	ISO 795:1976
3	GB/T 6987.3	火焰原子吸收光谱法测定铜量	ISO 3980:1977
4	GB/T 6987.4	邻二氮杂菲分光光度法测定铁量	ISO 793:1973
5	GB/T 6987.5	重量法测定硅量	ISO 797:1973
6	GB/T 6987.6	钼蓝分光光度法测定硅量	ISO 808:1973
7	GB/T 6987.7	高碘酸钾分光光度法测定锰量	ISO 886:1973
8	GB/T 6987.8	EDTA 滴定法测定锌量	ISO 1784:1976
9	GB/T 6987.9	火焰原子吸收光谱法测定锌量	ISO 5194:1981
10	GB/T 6987.11	火焰原子吸收光谱法测定铅量	ISO 4192:1981
11	GB/T 6987.12	二安替吡啉甲烷分光光度法测定钛量	ISO 6827:1981
12	GB/T 6987.14	丁二酮肟分光光度法测定镍量	ISO 3979:1977
13	GB/T 6987.15	火焰原子吸收光谱法测定镍量	ISO 3981:1977
14	GB/T 6987.16	CDTA 滴定法测定镁量	ISO 2297:1973
15	GB/T 6987.17	火焰原子吸收光谱法测定镁量	ISO 3256:1977
16	GB/T 6987.18	火焰原子吸收光谱法测定铬量	ISO 4193:1981
17	GB/T 6987.30	萃取分离-二苯基碳酰二肼分光光度法测定铬量	ISO 3978:1976

本标准自实施之日起，同时代替 GB/T 6987.1~6987.21—1986、GB/T 6987.22~6987.23—1987、GB/T 6987.24—1988。

GB/T 6987.1~6987.32—2001

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由中国有色金属工业标准计量质量研究所归口。

本标准由东北轻合金有限责任公司、中国有色金属工业标准计量质量研究所负责起草。

本标准由东北轻合金有限责任公司、郑州轻金属研究院、抚顺铝厂、兰州铝业股份有限公司西北铝加工分公司、本溪合金有限责任公司、北京有色金属研究总院、西南铝业(集团)有限责任公司、中国长城铝业公司、贵州铝厂起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 6987.1~6987.21—1986；

——GB/T 6987.22~6987.23—1987；

——GB/T 6987.24—1988。

前　　言

本标准是对 GB/T 6987.9—1986《铝及铝合金化学分析方法 原子吸收分光光度法测定锌量》的重新确认,除对锌量的测定范围作了修订外,其他为编辑性整理。

本标准非等效采用国际标准 ISO 5194:1981《铝及铝合金—锌量的测定—火焰原子吸收光谱法》,采用说明如下:本标准测定范围为:0.001%~6.00%,ISO 5194:1981 的测定范围为:0.002%~6%。

本标准的附录 A 为提示的附录。

本标准自实施之日起代替 GB/T 6987.9—1986。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由中国有色金属工业标准计量质量研究所归口。

本标准由东北轻合金有限责任公司负责起草。

本标准由郑州轻金属研究院起草。

本标准主要起草人:陈 静、张炜华、王淑华。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

中华人民共和国国家标准

铝及铝合金化学分析方法 火焰原子吸收光谱法测定锌量

GB/T 6987.9—2001
neq ISO 5194:1981

代替 GB/T 6987.9—1986

Aluminium and aluminium alloys
—Determination of zinc content
—Flame atomic absorption spectrometric method

1 范围

本标准规定了铝及铝合金中锌含量的测定方法。

本标准适用于铝及铝合金中锌含量的测定。测定范围:0.001%~6.00%。

2 方法提要

试料用盐酸和过氧化氢溶解,于原子吸收光谱仪波长213.9 nm处,以空气-乙炔贫燃性火焰测量锌的吸光度。

3 试剂

3.1 铝(99.99%,不含锌)。

3.2 硝酸(ρ 1.42 g/mL)。

3.3 氢氟酸(ρ 1.14 g/mL)。

3.4 过氧化氢(ρ 1.10 g/mL)。

3.5 盐酸(1+1)。

3.6 硫酸(1+1)。

3.7 铝溶液(20 mg/mL):称取20.00 g经酸洗的铝(3.1)置于1 000 mL烧杯中,盖上表皿,分次加入总量为600 mL盐酸(3.5),加一滴汞助溶。待剧烈反应停止后,缓慢加热至完全溶解,然后加入数滴过氧化氢(3.4),煮沸数分钟,分解过量的过氧化氢,冷却。将溶液移入1 000 mL容量瓶中,用水稀释至刻度,混匀。

3.8 铝溶液(2 mg/mL):移取50.00 mL铝溶液(3.7)于500 mL容量瓶中,加入270 mL盐酸(3.5),用水稀释至刻度,混匀。

3.9 锌标准贮存溶液:称取1.000 0 g锌(99.99%),置于400 mL烧杯中,盖上表皿,分次加入总量为50 mL的盐酸(3.5),缓慢加热至完全溶解,冷却。将溶液移入1 000 mL容量瓶中,用水稀释至刻度,混匀。此溶液1 mL含1 mg锌。

3.10 锌标准溶液:移取50.00 mL锌标准贮存溶液(3.9)于1 000 mL容量瓶中,用水稀释至刻度,混匀。此溶液1 mL含0.05 mg锌。

3.11 锌标准溶液:移取10.00 mL锌标准贮存溶液(3.9)于1 000 mL容量瓶中,用水稀释至刻度,混匀。此溶液1 mL含0.01 mg锌。

4 仪器

原子吸收光谱仪,附锌空心阴极灯。

在仪器最佳工作条件下,凡能达到下列指标者均可使用:

灵敏度:在与测量试料溶液的基体一致的溶液中,铅的特征浓度应不大于 $0.02 \mu\text{g}/\text{mL}$ 。

精密度:用最高浓度的标准溶液测量 10 次吸光度,其标准偏差应不超过平均吸光度的 1.0%;用最低浓度的标准溶液(不是零浓度溶液)测量 10 次吸光度,其标准偏差应不超过最高浓度标准溶液平均吸光度的 0.5%。

工作曲线线性:将工作曲线按浓度等分成五段,最高段的吸光度差值与最低段的吸光度差值之比应不小于 0.7。

仪器工作条件见附录 A(提示的附录)。

5 试样

将试样加工成厚度不大于 1 mm 的碎屑。

6 分析步骤

6.1 试料

称取 1.000 0 g 试样,精确至 0.000 1 g。

6.2 测定次数

独立地进行两次测定,取其平均值。

6.3 空白试验

称取 1.000 0 g 铝(3.1)代替试料(6.1),随同试料做空白试验。

6.4 测定

6.4.1 将试料(6.1)置于 250 mL 烧杯中,盖上表皿,加入 30 mL~40 mL 水,分次加入总量为 30 mL 的盐酸(3.5),待剧烈反应停止后,缓慢加热至试料完全溶解,滴加数滴过氧化氢(3.4),煮沸数分钟,分解过量的过氧化氢,冷却。

6.4.2 如有不溶物,过滤,洗涤。将残渣连同滤纸置于铂坩埚中,灰化(勿使滤纸燃烧),在约 550 ℃ 灼烧,冷却。加入 2 mL 硫酸(3.6),5 mL 氢氟酸(3.3),并逐滴加入硝酸(3.2)至溶液清亮(约 1 mL),加热蒸发至干,在 700 ℃ 灼烧数分钟,冷却。用尽量少的盐酸(3.5)溶解残渣(必要时过滤)。将此试液合并于原滤液中。

6.4.3 根据试料中锌量分别按下述方法处理:

锌的质量分数在 0.001%~0.030% 时,将试液(6.4.1)或处理不溶物后合并的试液移入 100 mL 容量瓶中,用水稀释至刻度,混匀。

锌的质量分数在 0.02%~0.30% 时,将试液(6.4.1)或处理不溶物后合并的试液移入 1 000 mL 容量瓶中,用水稀释至刻度,混匀。

锌的质量分数在 0.20%~3.00% 时,将试液(6.4.1)或处理不溶物后合并的试液移入 500 mL 容量瓶中,用水稀释至刻度,混匀。移取 50.00 mL 此试液于 1 000 mL 容量瓶中,加入 27.0 mL 盐酸(3.5),用水稀释至刻度,混匀。

锌的质量分数在 3.00%~6.00% 时,将试液(6.4.1)或处理不溶物后合并的试液移入 1 000 mL 容量瓶中,用水稀释至刻度,混匀。移取 50.00 mL 此试液于 1 000 mL 容量瓶中,加入 13.5 mL 盐酸(3.5),用水稀释至刻度,混匀。

6.4.4 将随同试料所作的空白试验溶液(6.3)及根据试料中锌量而制备的试液(6.4.3)于原子吸收光谱仪波长 213.9 nm 处,以空气-乙炔贫燃性火焰,以水调零,测量锌的吸光度。从工作曲线上查出相应的

锌量。

6.5 工作曲线的绘制

6.5.1 系列标准溶液的制备

6.5.1.1 适用于 0.001%~0.030% 锌的质量分数

移取 0, 1.00, 3.00, 5.00, 10.00 mL 锌标准溶液(3.11)及 3.00, 4.00, 5.00, 6.00 mL 锌标准溶液(3.10)分别置于一组 100 mL 容量瓶中, 各加入 50.00 mL 铝溶液(3.7), 用水稀释至刻度, 混匀。

6.5.1.2 适用于 0.02%~0.30% 锌的质量分数

移取 0, 1.00, 3.00, 5.00, 10.00 mL 锌标准溶液(3.11)及 3.00, 4.00, 5.00, 6.00 mL 锌标准溶液(3.10)分别置于一组 100 mL 容量瓶中, 各加入 5.00 mL 铝溶液(3.7), 用水稀释至刻度, 混匀。

6.5.1.3 适用于 0.20%~3.00% 锌的质量分数

移取 0, 1.00, 3.00, 5.00, 10.00 mL 锌标准溶液(3.11)及 3.00, 4.00, 5.00, 6.00 mL 锌标准溶液(3.10)分别置于一组 100 mL 容量瓶中, 各加入 5.00 mL 铝溶液(3.8), 用水稀释至刻度, 混匀。

6.5.1.4 适用于 3.00%~6.00% 锌的质量分数

移取 0, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00, 6.00 mL 锌标准溶液(3.10)分别置于一组 100 mL 容量瓶中, 各加入 2.5 mL 铝溶液(3.8), 用水稀释至刻度, 混匀。

6.5.2 测量

将系列标准溶液(6.5.1.1)、(6.5.1.2)、(6.5.1.3)及(6.5.1.4)于原子吸收光谱仪波长 213.9 nm 处, 用空气-乙炔贫燃性火焰, 以水调零, 测量系列标准溶液的吸光度。以锌量为横坐标, 吸光度(减去“零浓度”标准溶液的吸光度)为纵坐标, 绘制工作曲线。

7 分析结果的表述

按式(1)计算锌的质量分数:

$$w(\text{Zn}) = \frac{(m_1 - m_2) \times R}{m_0 \times 10^3} \times 100 \quad \dots \dots \dots \quad (1)$$

式中: $w(\text{Zn})$ —锌的质量分数, %;

m_1 —从工作曲线上查得试料溶液的锌量, mg;

m_2 —从工作曲线上查得随同试料所作的空白试验溶液的锌量, mg;

m_0 —试料的质量, g;

R —稀释系数。6.4.3 中四种情况的 R 值分别为 1, 10, 100, 200。

8 允许差

实验室之间的分析结果的差值应不大于表 1 所列允许差。

表 1 %

锌的质量分数	允 许 差
0.001 0~0.003 0	0.000 5
>0.003 0~0.005 0	0.000 6
>0.005 0~0.007 5	0.001 0
>0.007 5~0.010 0	0.001 5
>0.010~0.025	0.003
>0.025~0.050	0.005
>0.050~0.100	0.010

表 1(完)

%

锌的质量分数	允 许 差
>0.10~0.50	0.02
>0.50~1.00	0.03
>1.00~3.00	0.06
>3.00~6.00	0.12

附录 A
(提示的附录)
仪器工作条件

使用 PE-3030 型原子吸收光谱仪测定锌量的工作条件如表 A1。

表 A1

波长 nm	灯电流 mA	光谱通带 nm	观测高度 mm	空气流量 L/min	乙炔流量 L/min
213.9	6	0.7	9.5	17.5	1.8